

Kipspahtel kipsplaatide ühenduste vuukimiseks



TOOTE KIRJELDUS

- Kipsplaatide armeerimisliindiga tugevdatud ühenduste pahteldamine
- Kipsplaatide ning kips- ja lubisementkrohvide pinnakahjustuste täitmine
- Nähtavate kinnitus- ja viimistluselementide pahteldamine
- Nurkade täitmine kipsplaadisüsteemides

EELISED

- Võimalik kasutada viimistlusseguna tulekindlates piiretes (Q1)
- Suurepärane nakkuvus
- Väike kulu
- Võimalus kasutada niisketes ruumides (vannitoad, köögid)
- Vähene kokkutõmbumine
- Suurepärane pragunemiskindlus

TEHNILISED NÄITAJAD

Tüüp	1B vastavalt standardile EN 13963:2014
Tuletundlikkus	A1 – täiesti tulekindel
Töötlemisaeg	60 minutit
Veekulu	11 l / 25 kg
Lubav paksus	0–5 mm ühe kihina kasutatult
Kasutustemperatuur	+5°C kuni +25°C
Kulu	0,15 kg/m ² – Norgips kipsplaatide ühenduste pahteldamine
Kasutuskõlblikkus	12 kuud
Pakend	Kott 25 kg (48 tk kaubaalusel)

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Pakend	Nimetus	Kirjeldus	Pakend	Nimetus	Kirjeldus
	NORGIPS FINISH	Viimistluspahtel		NORGIPS LIGHT READY MIX	Kahefunktsiooniline kipspahtlisegu
	NORGIPS EXTRA FINISH	Valmis viimistluspahtlisegu			



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud = Lahendus NORGIPS

MÕÖDUD JA PAKENDAMINE

Pakend (kg)	Kogus kaubaalusel (tk)	Kogus kaubaalusel (kg)
25	48	1 200

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Aluspind peab olema kande, kuiv, puha tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest.

Enne toote kandmist lõigatud plaadiäärtele eemaldage neilt niiske pintsliga abil tolm.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Puistake pahtlisegu järk-järgult nõusse, milles on puhas vesi proportsioonis 11 l vett 25 kg kuivsegu kohta, ja segage käsitsi või aeglastel pööretel seguri abil kuni ühtlase konsistentsi saavutamiseni. Veega segatud pahtel kasutage ära 60 minuti jooksul.

GROUTING OF PLASTERBOARD JOINTS

NORGIPS S originaalservaga kipsplaatidele kande pahtlisegu laiuses umbes 10 cm ja vajutage sellesse paberist või klaaskiust armeerimislinti. Kui segu on kuivanud, kandke ühenduskohale teine kiht pahtlisegu. Pahteldage ka kruvikohad.

Kui kasutate klaaskiudvõrgust armeerimislinti, võite liimida selle otse äärega plaatidele ja seejärel täitke ühenduskoht kahekordselt ehituspahtliseguga.

Lõigatud vertikaalsed ühenduskohad niisutage veega ja ja seejärel täitke valitud ehituspahtliseguga.

Kui segu on kuivanud, kandke ühenduskohale uus kiht ehituspahtlisegu ja seejärel suruge sellesse paberist või klaaskiust armeerimislinti.

Pärast kuivamist eemaldage liigne pahtlisegu. Sel moel saate ehitusliku vuugikihi, mida saab määratleda pahteldustasemena Q1.

Nii ettevalmistatud liitekoht sobib viimistlustöödeks, mida määratletakse pahteldustasemetena Q2, Q3 või Q4 (vaata seotud tooted).

LISAINFO

- Pahtlimassi tuleb kasutada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C. Hoiustada kuivades ruumidespuitlustel suletud kottides.
- Pahtlimassi segamiseks ja pahteldamiseks kasutage puhtad, roostevabu nõusid ja tööriistu – vastasel juhul väheneb töötlemisaeg.
- Toote säilivusaeg on 12 kuud.
- Rohkem infot: www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn
Estonia

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid ja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.